



Beiselen TOP  
Folien und Erntegarne



Beiselen TOP PowerStretch kann recycelt werden.

Entsorgen Sie gebrauchte Folie und Kerne bitte nach geltenden Vorschriften und Gesetzen bei örtlichen Entsorgern oder an den Sammelstellen von Rigk (Rücknahmesystem „Folio & Netti“).

Weitere Infos hierzu finden Sie unter [www.rigk.de](http://www.rigk.de)

Ein Produkt von:

ASPLA, Plásticos Españoles s.a.

Avd. Pablo Garnica, 20

E - 39300 Torrelavega / Cantabria / SPANIEN

[www.aspla.com](http://www.aspla.com)



Beiselen GmbH  
Magirusstraße 7-9 · 89077 Ulm  
fon +49 (0) 7 31 · 93 42-0  
[www.beiselen-top.de](http://www.beiselen-top.de) · [info@beiselen.de](mailto:info@beiselen.de)



© Beiselen GmbH



Beiselen TOP  
PowerStretch





### Die entscheidenden technischen Parameter für die Bewertung der Folienqualität:

- Dynamische Durchschlagskraft
- Reißfestigkeit
- Foliendehnbarkeit, Durchstoßfestigkeit
- Witterungsbeständigkeit
- Klebekraft – Versiegelung
- Haftung Innen – Aussen
- Opazität – Abdeckverhalten
- Gasdichtigkeit
- Folienaufwicklung
- Kernqualität

### Technische Daten

Parameter	Werte	Prüfnorm
Dicke der Folie	25 my +/- 5%	UNE 53213
Reißfestigkeit längs	>37 MPa	UNI-ISO 527-1/3
Reißfestigkeit quer	>32 MPa	UNE-ISO 527-1/3
Reißdehnung längs	>560 %	UNE-ISO 527-1/3
Reißdehnung quer	>800 %	UNE-ISO 527-1/3
Einreißfestigkeit	>150 grs	UNE 53220 part 2
Durchstoßfestigkeit	>180 grs	UNE 53219 Meth. A
UV-Beständigkeit	12 Monate Sonneneinstrahlung bei 120 Kly/ Jahr.	
Sauerstoffdurchlässigkeit (Liter O <sub>2</sub> /100 h)	<6	Testmethode des Schwedischen Zertifizierungsinstituts (SPI)

Bessere Silagequalität und höhere Sicherheit erzielen Sie, wenn mit 6 Lagen gewickelt wird. Geeignet zum Wickeln von Rund- und Quaderballen.



**Beiselen TOP**  
**PowerStretch**

### Der Gärungskontrolleur:

- Stretchfolie für garantiert hochwertige Futtersilage.
- Widerstandsfähig durch sehr hohe Durchstoßfestigkeit. Reißt auch nicht bei extrem stacheligem Futter, Luzerne oder sehr trockenem Gras.
- Spezielle, kontrollierte Verteilung der Klebekraft – Innenseite stark, Außenseite schwach: sorgt für glatte Ballenoberfläche und verhindert ein Zusammenkleben.

### Abmessung und Verpackung

Folienbreite	Folienlänge	Rollen/Palette
250 mm	1.800 m	64 oder 96
375 mm	1.500 m	80
500 mm	1.800 m	32 oder 48
750 mm	1.500 m	20 oder 40
1.000 mm	1.200 m	20

- **Farben:** weiß, feldgrün, hellgrün, dunkelgrün, schwarz
- **Verpackung:** 1 Rolle pro Karton
- **Sondertypen:** auf Anfrage möglich
- **Rohmaterial:** 100% LLDPE OKTENE C8 DOWLEX